

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU)	Spaccato 12/18 EN 13043 Data: 01/07/13 Rev.: 02
	08	
	0474-CPR-0193	

Nome commerciale	COD_05G Ghiaietto spaccato 12/18 Aggregato naturale frantumato
N° Norma Europea	UNI EN 13043
Descrizione del prodotto	Aggregati per miscele bituminose
Petrografia	Misto alluvionale composto da calcari con matrice a tessitura micritica, calcari micritici del Cretacico inferiore, calcareniti lutitiche e spatiche, selce, calcari silicei e calcari marnosi silicei.

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione	d/D	10/16
Granulometria	-	G _C 85/20
coefficiente di appiattimento	-	F _{I15}
Massa volumica	kg/dm ³	2,66
Assorbimento di acqua	%	%WA ₂₄ = 0,6
contenuto in polveri/fini	-	f ₁
Resistenza all' usura	-	M _{DE} 15
percentuale particelle schiacciate/frantumate	-	C 90/1
Affinità ai leganti bituminosi	-	85% di copertura dopo 24 h
Resistenza alla frammentazione	-	LA 20
Resistenza allo shock termico	-	V _{LA} 1,5
Valore di Levigabilità	-	PSV ₄₀
Contenuto Cloruri	%	C<0,113
Contenuto solfati solubili in acido	%SO	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale	-	S ₁
Contenuto di carbonato	-	CC ₉₁
Emissione radioattività	-	Assente
Rilascio di metalli pesanti	-	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	-	Assenti
Durabilità al gelo/disgelo	-	F 1