

| | | |
|---|---|---|
|  | C.P.M. Cave Penserini S.r.l Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU) | Sabbia 0/6 EN 13043 Data 01/07/13 Rev.: 02 |
| | 12 0474-CPR-0193 | |

| | |
|--------------------------|---|
| Nome commerciale | COD_01A SABBIA 0/6 Aggregato fine naturale frantumato |
| N° Norma Europea | EN 13043 |
| Descrizione del prodotto | Aggregati per miscele bituminose |
| Petrografia | Misto alluvionale composto da calcari con matrice a tessitura micritica, calcari micritici del Cretacico inferiore, calcareniti lutitiche e spatiche, selce, calcari silicei e calcari marnosi silicei. |

| Caratteristica | U.M. | Valore dichiarato/categoria |
|--|--------------------|-----------------------------|
| Dimensione | d/D | 0/4 |
| Granulometria | - | GA85 |
| Massa volumica | kg/dm ³ | 2,66 |
| Assorbimento di acqua | % | %WA ₂₄ = 1,34 |
| contenuto in polveri/fini | - | f ₁₀ |
| Equivalente in sabbia | - | SE = 75% |
| Blu di metilene | g/kg | MB = 0,9 |
| Contenuto Cloruri | % | C<0,113 |
| Contenuto solfati solubili in acido | - | AS _{0,2} |
| Contenuto zolfo totale | % | S ₁ |
| Contenuto di carbonato | - | CC ₉₁ |
| Emissione radioattività | - | assente |
| Rilascio di metalli pesanti (Cd, Cr, Pb, Cu) | ug/l | assente |
| Rilascio di idrocarburi poliaromatici | ug/l | assente |