

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU)	Sabbia 0/6 EN 13139 Data: 01/07/13 Rev.: 02
	08 0474-CPR-0194	

Nome commerciale	COD_01B SABBIA 0/6 Aggregato fine naturale frantumato
N° Norma Europea	EN 13139
Descrizione del prodotto	Aggregati per malta
Petrografia	Misto alluvionale composto da calcari con matrice a tessitura micritica, calcari micritici del Cretacico inferiore, calcareniti lutitiche e spatiche, selce, calcari silicei e calcari marnosi silicei.

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione	d/D	0/4
Granulometria	-	G _r 85
Massa volumica	kg/dm ³	2,66
Assorbimento di acqua	%	%WA ₂₄ = 1,34
contenuto in polveri/fini	-	Categoria 3
Equivalente in sabbia	-	SE = 75%
Blu di metilene	g/kg	MB = 0,9
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento (sost. umica)	-	Più chiaro del primo vetrino di riferimento
Contenuto Cloruri	%	C < 0,113
Contenuto solfati solubili in acido	-	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale	-	S ₁
Contenuto di carbonato	-	CC ₉₁
Emissione radioattività	-	assenti
Rilascio di metalli pesanti (Cd, Cr, Pb, Cu)	ug/l	assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	ug/l	assenti
Durabilità alla reazione alcali-silice	-	RA ₃ POTENZIALMENTE REATTIVO